



**ecotecno**<sup>plus</sup>  
SATIN WEB

CARTE PER STAMPE DI PREGIO

FINE PAPERS

PATINATA SENZA LEGNO

COATED WOODFREE PAPER

| Grammatura<br>Substance         | ISO 536        | g/m <sup>2</sup>   | 90     | 100    | 115    | 130    | 150    | 170    | 200    |
|---------------------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Spessore<br>Caliper             | ISO 534        | µm                 | 73     | 80     | 92     | 104    | 120    | 139    | 168    |
| Volume specifico<br>Bulk        | ISO 534        | cm <sup>3</sup> /g | 0.81   | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.82   | 0.84   |
| Liscio Bekk<br>Smoothness Bekk  | ISO 5627       | s                  | 500    | 500    | 500    | 450    | 400    | 350    | 300    |
| Lucido Gardner<br>Gloss Gardner | ISO 8254-1     | %                  | 40 max | 40 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max |
| Bianco ISO<br>Brightness ISO    | ISO 2470 (D65) | %                  | 97     | 97     | 97     | 97     | 97     | 97     | 97     |
| Opacità<br>Opacity ISO          | ISO 2471       | %                  | 92.5   | 94     | 95     | 96     | 97     | 98     | 98 min |

Finitura *Finishing* Satin

Tipo di stampa *Printing methods* Roto Offset Heatset Web-offset

Applicazioni *End uses* Copertine di riviste, Libri illustrati, Report ambientali, Stampe commerciali  
Magazine covers, Illustrated books, Environmental reports, Commercial printing

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

