

Grammatura Substance	ISO 536	g/m²	65	70	75	80	90	100	110	120	140	170
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	μm	89	93	100	102	114	125	137	150	175	216
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	cm^3/g	1.37	1.33	1.33	1.27	1.26	1.25	1.24	1.25	1.25	1.27
Ruvidità Bendtsen <i>Roughness Bendtsen</i>	ISO 8791-2	ml/min	300	300	300	300	300	300	300	320	350	370
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Opacità <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	87	90	91	92	93	95	96	97	98	98

 Finitura *Finishing*

Uncoated

 Tipo di stampa *Printing methods*

Roto Offset Heatset Web-offset, Offset in foglio Sheet-fed offset

 Applicazioni *End uses*

 Brochure, Guide, Libri di pregio, Libri illustrati, Manuali, Reports finanziari
Brochures, Guidebooks, Luxury books, Illustrated books, Manuals, Business reports

Note

110 E 170 GSM SU RICHIESTA - 110 AND 170 ON DEMAND

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.