



uno roto extra white SILK

CARTE PER EDITORIA E CATALOGHI

PUBLICATION & CATALOGUE PAPERS

PATINATE CON LEGNO RG

RG COATED MECHANICAL PAPER

| Grammatura Substance | ISO 536 | g/m ² | 57 | 60 | 65 | 70 |
|---------------------------------|----------------|--------------------|------|------|------|------|
| Spessore Caliper | ISO 534 | μm | 50 | 52 | 57 | 61 |
| Volume specifico Bulk | ISO 534 | cm ³ /g | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| Liscio Bekk Smoothness Bekk | ISO 5627 | s | 1700 | 1600 | 1500 | 1300 |
| Lucido Gardner Gloss Gardner | ISO 8254-1 | % | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bianco ISO Brightness ISO | ISO 2470 (D65) | % | 84 | 85 | 88 | 88 |
| Opacità Opacity ISO | ISO 2471 | % | 93 | 94 | 94.5 | 95.5 |
| a* a* | ISO 5631 (D65) | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| b* b* | ISO 5631 (D65) | - | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -5.5 |
| L* L* | ISO 5631 (D65) | - | 90 | 90.5 | 91.5 | 92 |

Finitura *Finishing* Silk

Tipo di stampa *Printing methods* Rotocalco Rotogravure

Applicazioni *End uses* Brochure, Cataloghi, Copertine di riviste, Direct Mailing, Inserti, Periodici, Stampe commerciali
Brochures, Catalogues, Magazine covers, Direct Mailing, Inserts, Magazines, Commercial printing

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

 burgo