



**experia digi**  
SILK

CARTA PER STAMPA DI PREGIO

FINE PAPER

PATINATA SENZA LEGNO

COATED WOODFREE PAPER

<b>Grammatura Substance</b>	<b>ISO 536</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>270</b>	<b>300</b>	<b>350</b>
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	$\mu m$	73	80	92	104	120	136	165	215	240	270	325
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	$cm^3/g$	0.81	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.83	0.86	0.89	0.9	0.93
Liscio Bekk <i>Smoothness Bekk</i>	ISO 5627	s	500	500	500	450	450	400	350	350	350	350	350
Lucido Gardner <i>Gloss Gardner</i>	ISO 8254-1	%	40 max	40 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Opacità <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	92.5	94	95	96	97	98	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min

Finitura *Finishing* Silk

Tipo di stampa *Printing methods* Digitale *Digital*

Applicazioni *End uses* Brochure, Libri di pregio, Libri illustrati, Quartini pubblicitari, Report ambientali, Reports finanziari, Riviste di pregio, Stampe commerciali  
*Brochures, Luxury books, Illustrated books, Folders, Environmental reports, Business reports, Luxury magazines, Commercial printing*

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*

