



experia digi
SILK

CARTA PER STAMPA DI PREGIO

FINE PAPER

PATINATA SENZA LEGNO

COATED WOODFREE PAPER

Grammatura Substance	ISO 536	g/m²	90	100	115	130	150	170	200	250	270	300	350
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	μm	73	80	92	104	120	136	165	215	240	270	325
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	cm^3/g	0.81	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.83	0.86	0.89	0.9	0.93
Liscio Bekk <i>Smoothness Bekk</i>	ISO 5627	s	500	500	500	450	400	350	300	200	180	150	100
Lucido Gardner <i>Gloss Gardner</i>	ISO 8254-1	%	40 max	40 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Opacità <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	92.5	94	95	96	97	98	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min

Finitura *Finishing* Silk

Tipo di stampa *Printing methods* Digitale *Digital*

Applicazioni *End uses* Brochure, Libri di pregio, Libri illustrati, Quartini pubblicitari, Report ambientali, Reports finanziari, Riviste di pregio, Stampe commerciali
Brochures, Luxury books, Illustrated books, Folders, Environmental reports, Business reports, Luxury magazines, Commercial printing

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

 burgo