



evo HS

CARTA PER STAMPA DI PREGIO

FINE PAPER

NATURALE SENZA LEGNO

UNCOATED WOODFREE PAPER

| Grammatura<br>Substance                 | ISO 536        | g/m <sup>2</sup>   | 70   | 80   | 90   | 100  |
|---|----------------|--------------------|------|------|------|------|
| Spessore<br>Caliper                     | ISO 534        | μm                 | 81   | 92   | 102  | 113  |
| Volume specifico<br>Bulk                | ISO 534        | cm <sup>3</sup> /g | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.13 |
| Ruvidità Bendtsen<br>Roughness Bendtsen | ISO 8791-2     | ml/min             | 120  | 120  | 120  | 120  |
| Grado di bianco CIE<br>Whiteness        | ISO 11475      | %                  | 150  | 150  | 150  | 150  |
| Bianco ISO<br>Brightness ISO            | ISO 2470 (D65) | %                  | 102  | 102  | 102  | 102  |
| Opacità<br>Opacity ISO                  | ISO 2471       | %                  | 93   | 94   | 96   | 97   |

Finitura *Finishing* Treated, Uncoated

Tipo di stampa *Printing methods* High speed inkjet Full Colour, Pigmented ink

Applicazioni *End uses* Bilanci, Fatture, Libri di testo (scolastica), Libri illustrati a colori, Libri in bianco e nero, Manuali, Polizze assicurative, Resoconti bancari, Stampa transazionale  
Business forms, Invoices, School books, Full Colour books, B&W books, Manuals, Policies, Bank statements, Transactional mailings

Note 70 E 100 GSM SU RICHIESTA - 70 AND 100 GSM ON DEMAND

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

