



evo HS plus

CARTA PER STAMPA DI PREGIO

FINE PAPER

NATURALE SENZA LEGNO

UNCOATED WOODFREE PAPER

Grammatura Substance	ISO 536	g/m²	70	80	90	100	115
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	μm	77	88	99	110	127
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	cm^3/g	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Ruvidità Bendtsen <i>Roughness Bendtsen</i>	ISO 8791-2	ml/min	80	80	80	80	80
Liscio Bekk <i>Smoothness Bekk</i>	ISO 5627	<i>s</i>	100	100	100	100	100
Grado di bianco CIE <i>Whiteness</i>	ISO 11475	%	150	150	150	150	150
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	102	102	102	102	102
Opacità <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	92.5	93.5	95.5	96.5	98
Finitura <i>Finishing</i>	Treated, Uncoated						
Tipo di stampa <i>Printing methods</i>	Dye and pigmented ink, High speed inkjet Full Colour						
Applicazioni <i>End uses</i>	Bilanci, Brochure, Coupons, Fatture, Libri di testo (scolastica), Libri illustrati a colori, Manuali, Stampa transpromozionale <i>Business forms, Brochures, Coupons, Invoices, School books, Full Colour books, Manuals, Transpromo mailings</i>						
Note	100,115 GSM SU RICHIESTA - 100,115 GSM ON DEMAND						

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.