



experia digi natural

CARTA PER STAMPA DI PREGIO

FINE PAPER

NATURALE SENZA LEGNO

UNCOATED WOODFREE PAPER

<b>Grammatura Substance</b>	<b>ISO 536</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	$\mu\text{m}$	78	90	96	102	113	124
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	$\text{cm}^3/\text{g}$	1.3	1.28	1.28	1.27	1.26	1.24
Ruvidità Bendtsen <i>Roughness Bendtsen</i>	ISO 8791-2	$\text{ml}/\text{min}$	250	250	250	250	250	250
Grado di bianco CIE <i>Whiteness</i>	ISO 11475	%	148	148	148	148	148	148
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	100	100	100	100	100	100
Opacità <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	88	92	93	94	96	97
Finitura <i>Finishing</i>	Uncoated							
Tipo di stampa <i>Printing methods</i>	Roto Offset Heatset Web-offset, Laser dry toner							
Applicazioni <i>End uses</i>	Bilanci, Fatture, Lettura ottica OCR, Libri di testo (scolastica), Libri in bianco e nero, Manuali, Stampa meccanografica (modulo continuo), Stampanti meccanografiche laser <i>Business forms, Invoices, OCR Recognition, School books, B&amp;W books, Manuals, Data processing and continuous forms printers, Laser data processing and continuous form printers</i>							
Note	100 GSM SU RICHIESTA - 100 GSM ON REQUEST							

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*