



respecta 60

SATIN

CARTE PER STAMPE DI PREGIO

FINE PAPERS

PATINATA SENZA LEGNO

COATED WOODFREE PAPER

| Grammatura Substance | ISO 536 | g/m ² | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Spessore Caliper | ISO 534 | μm | 66 | 73 | 80 | 92 | 104 | 120 | 136 | 165 | 185 | 215 | 240 | 270 | 325 | 380 |
| Volume specifico Bulk | ISO 534 | cm ³ /g | 0.83 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.9 | 0.93 | 0.95 |
| Liscio Bekk Smoothness Bekk | ISO 5627 | s | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 |
| Lucido Gardner Gloss Gardner | ISO 8254-1 | % | 40 max | 40 max | 40 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max | 45 max |
| Grado di bianco CIE Whiteness | ISO 11475 | % | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 0 | 121 | 121 | 121 |
| Bianco ISO Brightness ISO | ISO 2470 (D65) | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Opacità Opacity ISO | ISO 2471 | % | 91 | 92.5 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 min | 98 min | 98 min | 98 min | 98 min | 98 min | 99 min |

Finitura *Finishing* Satin

Tipo di stampa *Printing methods* Offset in foglio *Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses* Bilanci, Brochure, Calendari, Cataloghi, Copertine di libri, Copertine di riviste, Direct Mailing, Inserti, Libri d'arte, Libri di pregio, Periodici, Riviste di alta qualità, Riviste di pregio, Stampe commerciali
Business forms, Brochures, Calendars, Catalogues, Books covers, Magazine covers, Direct Mailing, Inserts, Art books, Luxury books, Magazines, High quality magazines, Luxury magazines, Commercial printing

Note 220 AND 270 ON REQUEST - 220 E 270 SU RICHIESTA

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

